REACTIVE PRIMER AB

FICHE TECHNIQUE

PRIMAIRE PRÊT À L'EMPLOI POUR RÉDUIRE LES BULLES D'AIR DU SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ AQUAPROOF REACTIVE

Description

REACTIVE PRIMER AB est un primaire monocomposant liquide prêt à l'emploi conçu pour réduire les bulles d'air des supports en béton, notamment à l'horizontal mais également en vertical (béton neuf).

Il est spécialement conçu pour une application préalable aux systèmes d'imperméabilisation AQUAPROOF REACTIVE puisqu'il en partage les mêmes catégorie de polymères et conditions d'application.

Avantages

- Inhibite la formation des bulles d'air.
- Réduit la porosité et consolide les supports.
- Libre de COV.
- Prêt à l'emploi, aucun mélange requis.
- Compatible avec une application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation.
- Applicable sur support humide ou sec.
- Forte adhérence sur les surfaces en béton.
- Séchage rapide (environ 1 heure à 20 °C).
- Résistant à la pluie après 1 heure.

Application

Préparation du support

Assurez-vous que le support est propre et exempt de poussière, d'huile et de particules libres.

Une préparation adéquate est essentielle pour une adhérence et des performances optimales.

Application

- Appliquer au pinceau, au rouleau ou au pistolet haute pression. En cas de pulvérisation, il est recommandé de passer un rouleau sur la surface traitée pour assurer une couverture uniforme et un remplissage optimal des pores.
- Rendement : 200 g/m² indicatif, selon la porosité du support.
- Éviter toute application excessive afin d'éviter l'allongement du temps de séchage et la création éventuelle d'un micro-bullage.
- Après séchage, inspecter visuellement la surface pour déceler les zones manquantes. Appliquer une deuxième couche uniquement sur les zones non recouvertes si nécessaire.
- Assurez-vous que le primaire est complètement sec et dur avant d'appliquer le système AQUAPROOF REACTIVE.

Caractéristiques

État : Liquide

Consommation indicative : environ 0,2 kg/m2

Masse volumique : 1,35 kg/l

Emballage
6 kg / 18 kg

Conservation
Se conserve pendant 12 mois en emballages d'origine fermés sous abri du gel et de l'ensoleillement direct.

Sécurité

Non classifié comme dangereux selon la règlementation sur les préparations 1999/45/CE. Les règles de sécurité concernant la manipulation des produits chimiques seront respectées pendant la mise en œuvre et les manipulations. Tout utilisateur veillera à disposer de la fiche de sécurité du produit afin de s'y conformer.

DATE DE CETTE ÉDITION: 04/06/2025 - Nos conditions générales de vente sont en vigueur. Ce document n'a pas une valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace l'édition précédente. Les données de cette fiche technique ont le but de vous informer et de vous conseiller. À tout moment, le contenu de cette fiche technique peut être adapté à cause de l'évolution technique. Toute information est donnée en bonne foi et sans garantie ; La mise en œuvre et l'utilisation des systèmes sont en dehors de notre contrôle et la responsabilité entière de l'utilisateur. HEVADEX sprl ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dégâts éventuels résultant d'une utilisation inadéquate. Notre responsabilité se limite à la valeur des marchandises livrées. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Distribué en France par:
KOKUN France SAS-254 rue Vendôme, 69003 Lyon
contact@kokun.com - www.kokun.fr

Distribué en Suisse par:
KOKUN Swiss SA-Route de Pra de Plan 22, 1618 Châtel-St-Denis
contact@kokun.com - www.kokun.ch