REACTIVE PRIMER PL

FICHE TECHNIQUE

Primaire prêt à l'emploi conçu pour améliorer l'adhérence du revêtement d'étanchéité AQUAPROOF REACTIVE sur ICF, polystyrène, EPDM et PVC.

DESCRIPTION

REACTIVE PRIMER PL est un primaire d'adhérence polyvalent, prêt à l'emploi, formulé pour une utilisation sur diverses surfaces de construction et plastiques rencontrées sur chantier. Il est spécialement conçu pour favoriser l'adhérence d'AQUAPROOF REACTIVE sur des matériaux tels que l'EPDM, les coffrages isolants, le polystyrène, les revêtements existants et autres plastiques.

- Prétraitement des matériaux synthétiques tels que : Caoutchouc EPDM
- Coffrages isolants pour béton (CIB)
- Polystyrène (EPS/XPS)
- Plastiques et matériaux de construction à base de polymères (tuyaux, canalisations...)
- Primaire pour les transitions et les réparations de revêtements

AVANTAGES

- Prêt à l'emploi, aucun mélange requis.
- Effectif pour l'adhérence sur les surfaces non poreuses. Convient à divers matériaux plastiques et synthétiques.
- Peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet. Compatible avec AQUAPROOF REACTIVE puisqu'il en partage les mêmes catégories de polymères et caractéristiques d'application.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

S'assurer que le support est propre et exempt de poussière, d'huile et de particules libres. Une préparation adéquate est essentielle pour une adhérence et des performances optimales.

MODE D'APPLICATION

- Appliquer au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Pour des résultats optimaux sur des supports complexes, consulter notre service technique pour connaître les systèmes de pulvérisation agréés.
- Rendement : 300 g/m² selon le type de support et son absorption. La quantité de PRIMER PL appliqué peut être déduite de la consommation minimale totale du système AQUAPROOF REACTIVE.
- Éviter les flaques ou les applications excessives afin d'éviter tout retard de séchage.
- Inspecter après séchage pour s'assurer d'une couverture uniforme ; appliquer un primaire supplémentaire sur les zones non recouvertes si nécessaire.
- Le revêtement AQUAPROOF REACTIVE peut être appliqué sur le REACTIVE PRIMER PL dès qu'il est sec au toucher, soit environ 2 heures après application selon l'hygrométrie et les températures.

CARACTÉRISTIQUES

Etat : liquide

Consommation indicative : environ 0,3 kg/m²

Masse volumique : 1,35 kg/l

EMBALLAGE
7,5 kg – 15 Kg

CONSERVATION
Se conserve pendant 6 mois en emballages d'origine fermés sous abri du gel et de l'ensoleillement direct.

SÉCURITÉ

Non classifié comme dangereux selon la règlementation sur les préparations 1999/45/CE. Les règles de sécurité concernant la manipulation des produits chimiques seront respectées pendant la mise en œuvre et les manipulations. Tout utilisateur veillera à disposer de la fiche de sécurité du produit afin de s'y conformer.

DATE DE CETTE EDITION: 04/06/2025 - Nos conditions générales de vente sont en vigueur. Ce document n'a pas une valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace l'édition précédente. Les données de cette fiche technique ont le but de vous informer et de vous conseiller. À tout moment, le contenu de cette fiche technique peut être adapté à cause de l'évolution technique. Toute information est donnée en bonne foi et sans garantie ; La mise en œuvre et l'utilisation des systèmes sont en dehors de notre contrôle et la responsabilité entière de l'utilisateur. HEVADEX sprl ne peut en aucun cas être tenue responsable pour des dégâts éventuels résultant d'une utilisation inadéquate. Notre responsabilité se limite à la valeur des marchandises livrées. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Distribué en France par:
KOKUN France SAS-254 rue Vendôme, 69003 Lyon
contact@kokun.com - www.kokun.fr

Distribué en Suisse par:
KOKUN Swiss SA-Route de Pra de Plan 22, 1618 Châtel-St-Denis
contact@kokun.com - www.kokun.ch